

項目・検査方法		単位	規格	
			Eタイプ	Mタイプ
厚さ	—	μm	188	
比重	—	g/cm^3	1.4	
ヘーズ	JIS-K7105	%	8.6	36.5
全光透過率	JIS-K7105	%	93	92
引張強さ	JIS-C2318	MPa	MD	196
			TD	205
伸び率	JIS-C2318	%	MD	123
			TD	117
加熱収縮率	JIS-C2318	%	MD	1.0
			TD	1.4
密着度	クロスカットセロハンテープ剥離	—	100/100	
抗菌特性（減菌率）	JIS-Z2801※1（フィルム密着法）	%	抗大腸菌性	99.9%以上
			抗黄色ブドウ球菌性	99.9%以上

※1 24時間後における減菌率を測定。

上記数値は、すべて測定値であり、保証値・規格値ではありません。