

項目・検査方法		単位	規格	
			Bタイプ	Cタイプ
厚さ	—	μm	188	
比重	—	g/cm ³	1.4	
鉛筆硬度	JIS-K5401	—	2H	
ヘーズ	JIS-K7105準拠	%	44.7	28.2
全光透過率	JIS-K7105準拠	%	90.0	90.4
引張強さ	JIS-C2318	MPa	MD	196
			TD	205
伸び率	JIS-C2318	%	MD	123
			TD	117
加熱収縮率	JIS-C2318	%	MD	1.0
			TD	0.4
耐油性	JIS-K7114	—	サラダ油・ラード・ガソリン・灯油・鉱油 異常なし	
耐溶剤性	溶剤含浸綿布にて100回以上摩擦	—	トルエン・酢酸エテル・アセトン・メチルエチルケトン・メタノール 異常なし	
耐候性	フェードメーター	—	200hrs/300hrs 異常なし	
密着度	クロスカットセロハンテープ剥離	—	100/100	

上記数値は、すべて測定値であり、保証値・規格値ではありません。